



WELHEM
B E O G R A D

AQUA LACQUE W-228

AQUA LACQUE

W-228

Opis proizvoda

AQUA LACQUE W-228 je završni mat jednokomponentni vodeni lak za sve vrste i dimenzije, klasičnog, masivnog, dvoslojnog, troslojnog, kant i laminiranog parketa, kao i drugih drvenih površina. .

Upotreba

Namenjen je za upotrebu nakon nanošenja osnovnog laka iz asortimana AQUA LACQUE.

Koristi se za unutrašnje, stambene, poslovne i industrijske prostore.

Karakteristike/Prednosti

AQUA LACQUE W-228 završni lak je na bazi poliuretanske emulzije, sa visokom hemijskom i mehaničkom postojanošću. Odlikuje se visokom otpornošću na grebanje i habanje sa izuzetnom moći vezivanja i prijanjanja na drvenu površinu prethodno izlakiranu osnovnim lakom. Spada u grupu lakova sa niskim stepenom sjaja od 15-20 Gloss-a, čime daje estetski prirodno naglašeni izgled. Funkcija završnog laka jeste da dobro prijanja na drvenu površinu prethodno prelakiranu osnovnim lakom, kao i da istovremeno ima zaštitnu i dekorativnu ulogu

- Bez sadržaja rastvarača, nema isparenja
- Brzo se suši
- Izuzetno razlivanje
- Ne daje drvetu žućkastu boju
- Jako dobra prijanjanje za drvo prelakirano osnovnim lakom

Tehnički podaci

Boja	prozirno bež
Pakovanje	PP boce i kanistri 1l/3l/5l
Hemijska baza	poliuretanska emulzija na bazi akrilata
Specifična težina	1,03 g/cm ³
Gustina	?



WELHEM
B E O G R A D

AQUA LACQUE W-228

Priprema podloge

Parket nakon hoblovanja i nanošenja osnovnog laka ispolirati, usisati i prebrisati antistatik krpom koja ne ostavlja dlačice. Takođe ukloniti tragove voska, silikona, ulja i prašine nastale usled hoblovanja, kako bi podloga u potpunosti bila čista i izravnata.

Struktura sistema za nanošenje

Sistem za nanošenje	Proizvod	Potrošnja
Osnovni sloj	AQUA PRIME W-131	90÷100 g/m ²
Završni sloj	AQUA LACQUE W-228	90÷100 g/m ²

Kvalitet podloge/parketa

Parket nakon hoblovanja i nanošenja osnovnog laka ispolirati, usisati i prebrisati antistatik krpom koja ne ostavlja dlačice. Takođe ukloniti tragove voska, silikona, ulja i prašine nastale usled hoblovanja, kako bi podloga u potpunosti bila čista i izravnata. Ovaj postupak ponoviti prilikom svakog novog nanošenja sloja laka. Na tako pripremljenu podlogu nanositi AQUA LACQUE W-228 u dva, tri ili više slojeva. Optimalni uslovi primene su između 15-30°C i cca 65% relativne vlažnosti vazduha.

Uslovi primene

Vlažnost parketa	8-10 %
Temperatura radne okoline	15-30 °C
Minimalno vreme sušenja	2h
Relativna vlažnost vazduha okoline	cca 65 %
Temperatura skladištenja	5-30 °C



WELHEM
B E O G R A D

AQUA LACQUE W-228

Uputstvo za upotrebu

Čuvanje materijala:

Pre upotrebe premaz držati na sobnoj temperaturi.

Način primene:

Nanesite lak pomoću valjka. Nanosite naizmenično pažljivim pokretima, kako u pravcu tako i u upravnom pravcu vlakana drveta, izbegavajući nakupljanje proizvoda. Popravite sva propuštena područja koja uočite. Ovaj proces se mora obavljati u kontinuitetu, tačnije pri tzv "ukrštanju smerova" niz vlakna i upravno na njih osigurati da se prethodno naneti sloj ne osuši.

Ostaviti premaz da se osuši 2-3 sata pre nanošenja sledećeg sloja.

Visoki uslovi vlažnosti i/ili niske temperature mogu produžiti vreme sušenja dok se pojačana ventilacija i protok vazduha mogu skratiti vreme sušenja. Pod će izdržati lagani pešački saobraćaj otprilike 10 sati nakon konačnog nanošenja. Ostaviti da se premaz osuši najmanje 5 dana pre nego što se pod prekrije tepisima, drugim podnim pokrivačima i drugim teškim predmetima. Treba izbegavati vlažno brisanje poda u toku ovog perioda.

Alat za nanošenje:

Obavezno je korišćenje valjka, obavezno je pre upotrebe dobro ga oprati i sašuti. Takodje je bitno da se valjak ne linja i ne ostavlja niti. Preporučeno je da dužina vlakna valjka ne bude duža od 6mm i da materijal valjka bude vuna.

Čišćenje alata:

Neiskorišćene ostatke proizvoda ne odlagati u kanalizaciju vodene tokove ili divlje otpade. Odstranjivanje laka sa ruku i alata se vrši pomoću vode bez sapunice ukoliko se koristi sapunica potrebno je izuzetno dobro ispiranje alata. Ambalažu takođe odložiti u skladu sa zakonskim regulativama.

Napomene o primeni/ograničenja

Preporuka je da se izvrši konsultacija tehničke prirode sa WELHEM-om pre izvođenja.

Za detaljnija uputstva i pomoć kontaktirajte **WELHEM** zarad tehničke podrške.



WELHEM
B E O G R A D

AQUA LACQUE W-228

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu zasnovani su na institucijalnim i našim laboratorijskim ispitivanjima. Navedene vrednosti mogu varirati usled okolnosti primene i namene.

Zdravstvene i bezbednosne informacije

Informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju AQUA LACQUE W-228 se nalaze u bezbedonosnom listu koji izdaje proizvođač. AQUA LACQUE W-228 ne sadrži štetne materije. Ukoliko podloga dodje u kontakt sa kožom isprati vodom i sapunicom.

Pravna pouka

Informacije o WELHEM-ovim proizvodima, njihovoj primeni i krajnjoj upotrebi date su na osnovu WELHEM-ovog dugogodišnjeg iskustva i rada, verodostojnosti testova Instituta za ispitivanje materijala a.d Beograd i WELHEM-ovih laboratorijskih merenja.

Krajnji korisnik treba da vodi računa da se skladištenje, rukovanje i krajnja upotreba WELHEM- ovih proizvoda vrši pod svim prethodno navedenim uslovima i u skladu sa strogo datim preporukama proizvođača. Takođe, krajnji korisnik mora imati na umu da se u slučaju korišćenja različitih materijala, podloga i drugih različitih uslova od gore navedenih, ne može dati nikakva garancija u pogledu podesnosti istih sa WELHEM-ovim proizvodima. WELHEM ne može snositi pravnu odgovornost na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj upotrebi i svrsi.

WELHEM zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnik treba biti upoznat sa informacijama iz tehničkog lista za željeni proizvod, koji je WELHEM dužan da dostavi na kupčev zahtev.