



WELHEM
B E O G R A D

UNIFIX KL-50

UNIFIX KL-50

Opis proizvoda

UNIFIX KL-50 je jednokomponentni disperzivni lepak za parket većih dimenzija i debljina poput klasičnog, mozaičnog, dvoslojnog i troslojnog. Bez sadržaja razređivača.



Upotreba

Podloge na koje se lepak nanosi mogu biti upijajuće poput betonskih, cementnih i anhidritnih estrihta, ali i prirodnih materijala poput svih vrsta drvenih podloga i iverica.

Namenjen je za unutrašnje, stambene, poslovne i industrijske prostore.

Karakteristike/Prednosti

- Pogodan za veće dimenzije i debljine parketa
- Fabrički pripremljen kao jednokomponentni, stoga odmah spreman za upotrebu
- Izuzetno visoka čvrstoća formiranog filma
- Fleksibilnost spoja
- Jednostavan za tretiranje i rad
- Odlična obradivost, lako se nanosi
- Pogodan za lepljenje direktno preko postojećih keramičkih pločica

Tehnički podaci

Boja	svetlo braon-žuta
Pakovanje	25kg/15kg/5kg
Hemijska baza	disperzivni lepak na bazi polivinilacetatnog polimera
Specifična težina	1,38 g/cm ³
Gustina	?
Viskozitet	?



Priprema podloge

Obavezno je podlogu prethodno dobro očistiti od različitih prljavština poput prašine, zaostale mehaničke nečistoće, masti, ulja, voskova, silikona i sl. Anhidrovane estrihtne podloge potrebno je pre impregnacije prepolirati (brusiti). Upotreba prajmera UNIFIX KL-405 je u nekim slučajevima neophodna, a inače visoko preporučena.

Struktura sistema za nanošenje

Sistem za nanošenje	Proizvod	Potrošnja
Prajmer	UNIFIX KL-405	120÷150 g/m ²
Nanešeni sloj	UNIFIX KL-50	1,2÷1,8 kg/m ²

*Potrošnja zavisi od kvaliteta obrađenosti betonske podloge i u skladu sa istom varira

Kvalitet podloge i parketa

Betonske podloge moraju biti zdrave i dovoljne čvrstoće pri pritisku (minimum 25 N/mm²) sa minimalnom površinskom čvrstoćom na zatezanje od 1,5 N/mm².

Betonska / cementna košuljica: Neophodno je da bude izbrušena, potom dobro očišćena industrijskim usisivačem. Anhidritna košuljica (samorazlivajuća) :

Neophodno je da bude izbrušena, potom dobro očišćena industrijskim usisivačem direktno pre početka lepljenja parketa.

Uslovi primene

Temperatura podloge	10 °C
Temperatura radne okoline	cca 15-30 °C
Relativna vlažnost podloge	do 2.0 % CM
Relativna vlažnost vazduha okoline	cca 65 %
Gustina	cca 8 do 10%.



Tretiranje parketa nakon lepljenja

Postavljenu i zalepljenu oblogu/parket ostaviti cca 7-10 dana uz održavanje vlažnosti drveta i vazduha u skladu sa odgovarajućim standardima. Nakon toga je nalepljena površina/parket spremna za dalje brušenje i lakiranje.

Upozorenje: Lepljenje drvenih površina koje nisu u skladu sa odgovarajućim standardima suvoće drvenih obloga, kao i vlažnosti vazduha, može dovesti do naknadnog bubrenja nalepljenih obloga i pojave štete na radnoj površini.

Skladištenje proizvoda

Vreme skladištenja je maksimalno 12 meseci, u suvoj sredini, temperature od +10 do +20 °C.

Neophodno je proizvod zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe nakon pripreme materijala i mešanja komponenti

Vreme ugradnje parketa	30-60 minuta*
Opterećenje/prohodnost	24-48 časa *
Konačna čvrstoća	nakon 3-4 dana*
Mehanička opterećenja	?
Tretiranje parketa lakom	?

*Pri 20 °C i normalnim uslovima za rad



WELHEM
B E O G R A D

UNIFIX KL-50

Uputstvo za upotrebu

Čuvanje materijala:

Pre upotrebe premaz držati na sobnoj temperaturi.

Način primene:

Odgovarajućom nazubljenom lopaticom lepak nanositi ravnomerno na podlogu. Nanositi na podlogu onoliko lepka koliko je moguće upotrebiti u okviru 30 minuta. Oblogu koja se lepi staviti u lepak laganim kružnim pokretima, te je potom jako pritisnuti i učvrstiti, tako da bude po svojoj čitavoj površini u kontaktu s lepkom. Neophodno je između drvene obloge i zidova ostaviti 1 - 1,5 cm razmaka koristeći klinove, koji se uklanjaju nakon sušenja.

Alat za nanošenje:

600 - 800 g/m² sa nazubljenom špahtlom B3 (prema IVK smernicama) (e.g. lamel parket, mozaik parket i industrijski parket) 700 - 900 g/m² sa nazubljenom špahtlom B6 (= P4) (prema IVK smernicama) ili 3 /16" 1 /8" 1 /8" (prerađene daske / paneli, lamel parket, mozaik parket) 800 - 1000 g/m² sa nazubljenom špahtlom B11 (= P6) (prema IVK smernicama), AP 48 ili 3 /16" 3/16" 3 /16" (puno drvo, prerađene dugačke daske / paneli, industrijski parket, popločavanje u drvetu (residential), ploče od iverice). Za lepljenje dugačkih ili širokih dasaka ili za lepljenje na podlogu neujednačenog kvaliteta, biće neophodno korišćenje nazubljene špahtle sa većim zupcima (da bi se sprečilo stvaranje udubljenja.).

Čišćenje alata:

Neiskorišćene ostatke proizvoda ne odlagati u kanalizaciju vodene tokove ili divlje otpade. Sačekati da ostaci očvrsnu i odložiti na propisani način. Ambalažu takođe odložiti u skladu sa zakonskim regulativama.

Napomene o primeni/ograničenja

Prajmeri koji nisu UNIFIX KL-405 mogu negativno da utiču na prijanjanje UNIFIX KL-50 lepka za podlogu. Preporuka je da se izvrši konsultacija tehničke prirode sa WELHEM-om pre izvođenja.

Za detaljnija uputstva i pomoć kontaktirajte **WELHEM** zarad tehničke podrške.



WELHEM
B E O G R A D

UNIFIX KL-50

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu zasnovani su na institucijalnim i našim laboratorijskim ispitivanjima. Navedene vrednosti mogu varirati usled okolnosti primene i namene.

Zdravstvene i bezbednosne informacije

Informacije i savete o bezbednom rukovanju, skladištenju i uklanjanju UNIFIX KL-50 se nalaze u bezbedonosnom listu koji izdaje proizvođač.

Pravna pouka

Informacije o WELHEM-ovim proizvodima, njihovoj primeni i krajnjoj upotrebi date su na osnovu WELHEM-ovog dugogodišnjeg iskustva i rada, verodostojnosti testova Instituta za ispitivanje materijala a.d Beograd i WELHEM-ovih laboratorijskih merenja.

Krajnji korisnik treba da vodi računa da se skladištenje, rukovanje i krajnja upotreba WELHEM-ovih proizvoda vrši pod svim prethodno navedenim uslovima i u skladu sa strogo datim preporukama proizvođača. Takođe, krajnji korisnik mora imati na umu da se u slučaju korišćenja različitih materijala, podloga i drugih različitih uslova od gore navedenih, ne može dati nikakva garancija u pogledu podesnosti istih sa WELHEM-ovim proizvodima. WELHEM ne može snositi pravnu odgovornost na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Korisnik proizvoda mora izvršiti proveru da li proizvod odgovara predviđenoj upotrebi i svrsi.

WELHEM zadržava pravo izmene karakteristika svojih proizvoda. Prava svojine trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine podležu našim tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnik treba biti upoznat sa informacijama iz tehničkog lista za željeni proizvod, koji je WELHEM dužan da dostavi na kupčev zahtev.